

Podkład okrągły pod stopę stabilizatorów dźwigu i koparki - GO

Indeks	**ZAG GO**

Podkłady ochronne pod stopy okrągłe stabilizatorów dźwigów i koparek o typoszeregu udźwigu od 30t do 70t. Wymiary w tabeli.

Opis

GO - Podkład ochronny okrągły pod stopy stabilizatorów dźwigów i koparek

Wykonane z polietylenu HMWPE R, mają wyjątkową żywotność. Płyty te pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia pod wysięgnikami oraz poprawiają bezpieczeństwo i stabilność, jednocześnie chroniąc podłoże. Lekkie, elastyczne i łatwe w obsłudze, ten podkład nie wchłania wody, nie rdzewieje, nie gnije.

TYP	Stosować do dźwigów [t]	Średnica [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GO 30 - 60	**30**	800	60	29
GO 35 - 50	**35**	1000	50	37
GO 35 - 60	**35**	900	60	37
GO 40 - 60	**40**	1000	60	46
GO 50 - 60	**50**	1200	60	66
GO 50 - 80	**50**	1000	80	61
GO 70 - 80	**70**	1200	80	88

Dobór podkładów:

Podkłady dobieramy do udźwigu.
Np.:
Posiadamy dźwig o udźwigu 45 ton (masa całkowita) - Stosujemy 4 podkłady minimum 45 tonowe.

Takich nie ma w tabeli więc będą to 50 ton.

Powierzchnia stopy stabilizatora nie może być mniejsza niż 1/3 powierzchni podkładu (bo będzie występował nacisk punktowy).

Przeznaczenie : pod stopy stabilizatorów dźwigów

Zalety:

- wykonany z surowców wtórnych

- lekki

- łatwy do przenoszenia

- duża trwałość

- duża elastyczność

- nie nasiąka wodą

- praktycznie niezniszczalny

-Wysoka trwałość przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na to, że złamanie podkładu jest prawie niemożliwe.

-Producent przeprowadza badania spektroskopowe materiału oraz testy nacisku przy użyciu sworznia o średnicy 20 mm.

-Udźwig podkładów określany jest dla stopy stabilizatora dźwigu o wymiarach stanowiących 1/3 powierzchni podkładu.

-Siła działająca na podłoże jest rozłożona na całej powierzchni podkładu, a materiał wykazuje pewną elastyczność. Współczynnik Poissona materiału, który opisuje stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia wynosi średnio 0,55, co jest wynikiem zbliżonym do gumy.

Według Europejskiej Normy EN 12999.2011 paragraf 5.4.1.2 – Powierzchnia każdej podpory powinna zapewniać max nacisk na podłoże mniejszy od 40 kg/cm².

Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

Dostępne warianty

Wybierz typ: 30-60, 35-50, 35-60, 40-60, 50-60, 50-80, 70-80

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dźwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.
- INSTRUKCJA PODKŁADY GP , GO , GW - Podkłady - jak je należy stosować pod łapy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.
- GP GO GW SKRÓT INSTRUKCJI - Jednostronicowa instrukcja użytkowania podkładów pod dźwig GP, GO, GW - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/439-podklad-okragly-pod-stope-stabilizatorow-dzwigu-i-koparki-go.html